

FICHA DE SISTEMA

Fecha: 01.09.2018

SISTEMA ECOLÓGICO DE 10 AÑOS EXPUESTO PARA CONTENCIÓN DE AGUA

Membrana de poliuretano bi-componente tixotrópica impermeable, 100% sólidos, sin solventes, de aplicación líquida y secado en frío.

Uso

Superficies que contengan agua de forma permanente, ya sea potable o residual. Uso en cisternas, fuentes, albercas, etc. Especialmente indicado para superficies donde la sostenibilidad con el medio ambiente sea esencial, ya que el sistema está compuesto por productos basados en la innovadora Tecnología PUD™ de Maris Polymers®.

Garantía

La garantía es de **10 AÑOS** por escrito, siempre que el sistema sea aplicado por un aplicador homologado de Maris Polymers México, S.A. de C.V. y se cumplan los rendimientos y el método de aplicación indicados en esta ficha.

Consulte, de forma previa al inicio de los trabajos, con el equipo de Maris Polymers México S.A. de C.V. sobre los requisitos para el proceder en la ejecución de uno de nuestros sistemas impermeabilizantes con garantía y documentación necesaria para su obtención.

Productos y rendimientos por m²

PRODUCTO	RENDIMIENTO
ECOPRIMER	150 g/m ²
MARISEAL® 300	1.5 kg/m ²
GEOFABRIC 40G	1.1 m
ARENA DE SÍLICE DE 40/50 MALLAS	500 g/m ²

Consideraciones

Antes de empezar hay que hacer las reparaciones que sean necesarias para dejar el piso completamente liso, compacto y con los bajantes adecuados y comprobar que la humedad sea inferior al 5%.

Al abrir la cubeta del componente A de **ECOPRIMER** hay que añadir del 10% al 25% de agua adentro (de 1 a 5 l. para las cubetas de 15+5 kg y de 20 a 100 cl. para las cubetas de 3+1 kg), en función de la viscosidad deseada según la porosidad de

la superficie (cuanto más porosa, más agua), añadir el componente B y remover mecánicamente durante unos 3 minutos, hasta que quede una mezcla homogénea.

Es muy importante mezclar bien los 2 componentes del **MARISEAL® 300**. Para hacerlo, primero hay que remover bien el “componente A” mecánicamente durante unos 2 minutos, luego añadir el “componente B” y mezclar/remover mecánicamente durante unos 5 minutos. La proporción debe ser exacta de 3:1 (A:B). Si no se va a gastar el total de producto de las cubetas, se aconseja usar una báscula/medidor para evitar errores en las proporciones.

Es muy importante aplicar toda la mezcla de **MARISEAL® 300** en menos de 20 minutos, pues la mezcla endurece y se vuelve inservible. Este tiempo fue medido en condiciones específicas de laboratorio (consultar ficha técnica del producto), variaciones de temperatura, humedad, ... acelerarán/acortarán el tiempo de endurecido y secado de la mezcla. Se aconseja mezclar la mitad de la cubeta o una cuarta parte (conservando siempre la proporción 3:1 (A:B)) si las condiciones ambientales o de superficie no son favorables.

En el secado del sistema el color tiende a experimentar un ligero cambio.

Método de aplicación

1. Limpieza y saneamiento de la superficie, si está muy degradada y sucia es conveniente escarificarla y abrirla el poro. Aplicar **MARIFLEX® PU30**, con pistola, para el perfecto sellado de juntas y reparaciones de grietas.
2. Aplicar la imprimación/primario **ECOPRIMER**, a razón de 150 g/m², en toda la superficie, para sellar los poros, promover la adherencia y formar una semi-barrera de vapor y sin que aun haya secado, hacer una saturación de 500 g/m² de **ARENA DE SÍLICE DE 40/50 MALLAS**. Acto seguido, dejar secar aproximadamente 4-6 h, no más de 24 h, hasta el punto en que aun tenga un tacto un poco pegajoso “TAC”.
3. Retirar toda la arena sobrante. Aplicar una primera mano de 1 kg/m² de la membrana impermeabilizante **MARISEAL® 300**, encapsulando la malla de refuerzo **GEOFABRIC 40G** en TODA la superficie con un traslape de 5 a 10 cm entre solapes. Esta fase será aplicada a modo de una primera pasada de 500 g/m², colocación de la malla de refuerzo y seguidamente otra pasada de 500 g/m² presionando, jalando y compactando la malla de refuerzo. Deberá tenerse un especial cuidado en el detalle en los puntos críticos y conflictivos para un correcto funcionamiento de la malla de refuerzo **GEOFABRIC 40G**. Acto seguido, dejar secar aproximadamente 6-8 h, no más de 18 h.
4. Aplicar, en último lugar, una mano de 500 g/m² de **MARISEAL® 300** en TODA la superficie. Acto seguido, dejar secar aproximadamente 10 días para el uso especificado en este sistema y llenado de agua.

Deben consultarse las fichas técnicas de los productos de este Sistema para información más específica y detallada sobre su funcionamiento y correcto método de aplicación.

Hay que tener en cuenta que se debe aplicar la siguiente mano antes de que la anterior mano este completamente seca; este tiempo puede variar según las condiciones de temperatura, humedad, ... la mano anterior debe tener un tacto un poco pegajoso “TAC”, para la correcta adherencia entre manos. En caso de que se haya secado completamente la anterior mano, deberá aplicarse una mano de imprimación/primario **ECOPRIMER**, a razón de 100 g/m², en toda la superficie para promover nuevamente la adherencia, con los tiempos de secado anteriormente mencionados.

Para la colocación de la malla de refuerzo **GEOFABRIC 40G** deberá empezarse por puntos conflictivos y continuar con el resto de superficie. Hay que poner atención en TODA la superficie para que no haya zonas voladas o mal pegadas, así como jalar y presionar bien la malla para que no queden arrugas y la malla se adapte perfectamente a la forma de la superficie.

La temperatura del piso y ambiente, la humedad y el viento, afectarán los tiempos de secado, viscosidad del producto, y aparición de burbujas en la impermeabilización. En zonas con altas temperaturas, se recomienda la aplicación antes de que el sol haya calentado el piso.


Propiedades

- Fácil aplicación; con rodillo.
- Una vez aplicado forma una membrana sin grietas, juntas y uniones que evita la filtración.
- Completamente resistente al agua.
- Resistente al calor y la helada.
- Puntea fisuras.
- Respetuoso con el medio ambiente, ya que tiene un bajo contenido en COV's y es ecológico.
- Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas de -40°C a +100°C.
- Se puede transitar por encima de la superficie impermeabilizada (uso de mantenimiento).
- En caso de que se estropee se puede reparar la membrana en cuestión de minutos.
- No requiere del uso de llama en su aplicación.
- Permanece elástico a bajas temperaturas.
- Certificado para un uso seguro y sin riegos en reservas, depósitos, tinas, ... de AGUA POTABLE para el consumo.
- Bajo costo.

Mantenimiento del Sistema

Para un adecuado mantenimiento, uso y precauciones; consultar la Ficha de Mantenimiento de los Sistemas Mariseal® proporcionada des de Maris Polymers México S.A. de C.V.

Gráfico del Sistema



Nota Legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, ha sido dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Maris Polymers de los productos, siempre y cuando hayan sido almacenados correctamente, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo con las recomendaciones de Maris Polymers. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios de sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Maris Polymers previamente a la utilización de los productos Maris Polymers. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y/o la aplicación de la tecnología en cuestión cumplen los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I+D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica.